



KRAFT BRILLIANT WHITE

Vopsea mata pe baza de latex pentru interior

Fisa Tehnica Nr.50 / 02.08

Rev. 21.02.2008

Vopsea lavabila mata, pe baza de latex, pentru interior (pereti, tavane) usor de aplicat , cu putere mare de acoperire , grad de alb sporit.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizeaza pentru protejarea si finisarea decorativa a suprafetelor de interior (pereti, tavane), noi sau vechi, din gips carton, zidarie, tencuiala, beton, lemn.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Putere mare de acoperire	
Etalare buna	Finisaj uniform
Alb imaculat	

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	1.57 (± 0.02)	ISO 2813
Substante nevolatile (%)	36	ISO 3251
Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm, (cP)	5500 - 8500	ISO 2555
Raportul de contrast, CR, %	≥ 97	ISO 3905
Rezistenta la cicluri de spalare	> 1.500	ASTM D2486/ DIN 53778
pH	8.5 - 8.9	
Acoperire (m ² /L/strat)	10 ^{*)}	ISO 6504
Grosime film uscat (µm)	34 - 40	ISO 2808
Termen de valabilitate	18 luni	
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE)	A/a Ziduri interioare cu substrat mineral 75 - Faza I 30 - Faza II	
Compusi Organici Volatili, g/lt	29	
Luciu (unitati)	60° < 4 85° < 14	2813



KRAFT BRILLIANT WHITE

Vopsea mata pe baza de latex pentru interior

Fisa Tehnica Nr.50 / 02.08

Rev. 21.02.2008

*) Acoperirea (consumul) depinde de tipul suprafetei, de conditiile si metoda de aplicare si de grosimea stratului aplicat.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie uscata, curata, fara praf, urme de grasimi, saruri, rugina, vopsele vechi degradate sau alte impuritati care pot impiedica aderenta.

- Suprafetele degradate trebuie reparate si apoi amorsate.
 - Fisurile se repara cu **KRAFT REPAIR**. Dupa uscarea acestuia se slefuieste zona respectiva, se desprafuieste si se aplica un strat de amorsa **KRAFT WALL PRIMER**
 - Crapaturile se repara cu **KRAFT PUTTY**; dupa uscare se slefuieste zona si se desprafuieste si se aplica amorsa **KRAFT WALL PRIMER**
- Suprafetele care prezinta pete de mucegai se curata bine si se trateaza cu **KRAFT ANTIMOLD**. A doua zi se curata cu o perie curata si se aplica un strat de **KRAFT WALL PRIMER**.
- Suprafetele patate de fum de tigara se trateaza mai intai cu **KRAFT STAIN BLOCKING PRIMER**; dupa 24 ore se poate aplica vopseaua.
- Suprafetele noi din ciment, beton sau tencuiala se amorseaza cu **KRAFT WALL PRIMER** dupa minim 30 de zile de la punerea lor in opera.
- Suprafetele vopsite anterior – daca sunt in stare buna (nu prezinta exfolieri si nu sunt prafosae) - pot sa nu mai necesite amorsare.

PREGATIREA PRODUSULUI

Reglare viscozitate : DILUTII MAXIME

Primul strat: 8 – 12 % cu apa curata

- Al doilea strat: 6 – 7 % cu apa curata

- Continutul ambalajului se omogeneizeaza atat inainte de inceperea lucrului cat si pe parcursul aplicarii.
- Este interzis sa se amestece produsul cu alte materiale decat cele recomandate.

PUNERE IN OPERA

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

2

Str. Atomistilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: office@druckfarben.ro

2



KRAFT BRILLIANT WHITE

Vopsea mata pe baza de latex pentru interior

Fisa Tehnica Nr.50 / 02.08

Rev. 21.02.2008

Conditii de mediu: Temperatura: 5 – 35 ° C; Umiditate relativa: 65%

Unelte: pensula, rola, pistol cu aer sau airless

Aplicare:

Se aplica 2 straturi de **KRAFT BRILLIANT** pe suprafata pregatita corespunzator. Primul strat se poate dilua cu 10% apa ,al doilea strat se aplica nediluat.

Timpul minim dupa care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 – 6 ore, in functie de temperatura. Timpul de uscare este de 1 – 2 ore (la 25°C, umiditate relativa 50%).

Timpul de uscare creste cu scaderea temperaturii si cresterea umiditatii.

Curatare unelte: cu apa. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curatate atunci cand se intrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni infundarea.

Suprafata suporta spalare dupa 28 de zile de de la aplicare.

AMBALARE

2.5 L, 4 L, 10L, 15 L, 16.5 L

MASURI DE SECURITATE

S2 - A nu se lasa la indemana copiilor; S 26 - In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist. S 62 - In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.

Pentru mai multe informatii consultati Fisa de Securitate a acestui produs.

NU CONTINE PLUMB SAU MERCUR

DEPOZITARE: Produsul se depoziteaza in spatii acoperite, uscate (a caror umiditate relativa nu depaseste 50%), ferite de actiunea directa a razelor solare, la temperaturi cuprinse intre 5 si 35 °C. **A SE FERI DE INGHET SI TEMPERATURI EXCESIVE.** Pe durata depozitarii, ambalajele trebuie sa fie inchise etans.



DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

3

Str. Atomistilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: office@druckfarben.ro

3