

KRAFT KRAFT EXTERIOR 100% - ALB

paints

Living in color

Vopsea 100% acrilică pentru exterior

Fișa Tehnică Nr. 01N/13.08.07

Rev. 0

Vopsea lavabilă 100% acrilică, cu rezistență excelentă la ploaie și alte intemperii, la agenți poluanți și la schimbările sezoniere de temperatură. Durabilitate deosebită în zonele montane și de coastă.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru suprafețe de exterior (noi sau vopsite anterior) din gips carton, tencuială, beton, lemn etc.



CARACTERISTICI	BENEFICII
Aderență excelentă la suport	Durabilitate
Rezistență mare la intemperii	Durabilitate mare în zone montane sau de coastă
Putere foarte mare de acoperire	Se poate aplica pe suporturi cu suprafețe de contrast
Previne difuzia bioxidului de carbon în substrat	Protejează betonul armat
Etalare excelentă	Película formată are un aspect plăcut, neted și uniform
Rezistență la alcalii și la efectul de crețare	Película își păstrează aspectul estetic pentru mai mult timp
Rezistență la îngălbenire	Cost optimizat pe m ²
Randament foarte bun	Protejează sănătatea peretelui
A acțiune algicidă	

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	1.47 (± 0.02)	ISO 2813
Substanțe nevolatile (%)	46	
Viscozitate (cP)	5,500 – 8,500	ISO 2555
pH	8.5 – 8.9	
Grad de luciu - la unghi de 85° - la unghi de 60°	< 12 < 3	ISO 2813
Grad de alb, W _i	>90	
Indice de îngălbenire, Y _i	< 0.1	
Raportul de Contrast, CR	> 98	ISO 3905
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE)	A/c Ziduri exterioare cu substrat mineral 75 – Faza I 40 – Faza II	
Compuși Organici Volatili, VOC, (g/L)	39	
Randament teoretic (m ² /L/strat)	10 - 13 ¹⁾	ISO 6504
Grosime film uscat (μm)	34 - 40	ISO 2808
Lavabilitate, cicluri	> 20,000	ASTM D2486/DIN 53778
Termen de valabilitate	18 luni	

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomiștilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței și de condițiile și metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
 - Fisuri - cu **KRAFT REPAIR**. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **KRAFT DUR AQUA** (pe bază de apă) sau **KRAFT DUR SOLVENT** sau **KRAFT STAIN BLOCKER AQUA** (pe bază de apă) sau **KRAFT STAIN BLOCKER SOLVENT**.
 - Crăpături - se repară cu **KRAFT PUTTY**. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu **KRAFT REPAIR**, se șlefuieste din nou, după care se aplică 1 strat de amorsă **KRAFT DUR AQUA** (pe bază de apă) sau **KRAFT DUR SOLVENT** sau **KRAFT STAIN BLOCKER AQUA** (pe bază de apă) sau **KRAFT STAIN BLOCKER SOLVENT**
- Suprafețele care prezintă pete de mucegai, ciuperci, alge: se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu **KRAFT MOLD BLOCKER (KRAFT ANTIMOLD)**. După 24 ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu **KRAFT DUR AQUA** (pe bază de apă) sau **KRAFT DUR SOLVENT** sau **KRAFT STAIN BLOCKER AQUA** (pe bază de apă) sau **KRAFT STAIN BLOCKER SOLVENT**.
- Suprafețele pătate de fum de țigară se tratează mai întâi cu 1 – 2 straturi de **KRAFT STAIN BLOCKER AQUA** (pe bază de apă) sau **KRAFT STAIN BLOCKER SOLVENT**; după 24 ore se poate aplica vopseaua.
- Suprafețele noi din ciment, beton sau tencuială se amorsează cu **KRAFT DUR AQUA** (pe bază de apă) sau **KRAFT DUR SOLVENT** după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețele vopsite anterior se pot revopsi fără amorsare prealabilă dacă stratul vechi de vopsea este solid și portant (nu prezintă exfolieri, blistere etc).

Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbție al suprafeței pe o suprafață mică.

Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Reglare viscozitate: cu apă în diferite proporții:

Pentru primul strat: 10 – 12% apă

Pentru al doilea strat: 8 – 10% apă

- Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării.
- Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții de mediu: NU APLICAȚI PRODUSUL la temperatură < 10 °C sau > de 35 °C și în condiții de umiditate relativă > 65%.

Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomiștilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01

KRAFT KRAFT EXTERIOR 100% - ALB

paints

Living in color

Vopsea 100% acrilică pentru exterior

Fișa Tehnică Nr. 01N/13.08.07

Rev. 0

Aplicare:

Se aplică 2 straturi de **KRAFT EXTERIOR 100%** pe suprafața pregătită corespunzător.

Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 – 6 ore, în funcție de temperatură. Timpul de uscare este de 1 – 2 ore (la 25°C, umiditate relativă 50%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

Curățare unelte: cu apă și detergent sau săpun, înainte și după utilizare. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea.

Suprafața rezistă la ploaie după 15 zile de la aplicare și poate fi spălată după 28 de zile de la aplicare.

AMBALARE: 0.75 L, 3 L, 10L

MĂSURI DE SECURITATE

S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist. S 62 - În caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta.

Pentru mai multe informații consultați Fișa de Securitate a acestui produs.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: în spații acoperite, uscate (umiditate relativă < 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 35 °C. **A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE.** Pe durata depozitării, ambalajele trebuie să fie închise etanș.

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomiștilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01

Page 3 of 3

e-mail: office@druckfarben.ro